

Bedsted Lø Grusværker ApS

Fabrikant: Bedsted Lø Grusværker ApS Stenagervej 9 6230 Rødekro

Grusgrav: Gunderupvej 5 9550 Mariager

04

0615-CPR-9945

0 - 2 E (Ekstra Aggressiv miljøpåvirkning) til betonproduktion.
Eksponeringsklasse XD2, XD3, XS3, XF4, XA3

Version 30.10.2025

				Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.	
Beskrivelse af materiale				EN 932-3	8.1		Vasket og sorteret bakkemateriale	
Sortering				EN 933-1	4.3.2	Kategori	0-2 mm, GF 85	
Korndensitet				EN 1097-6	5.5	Deklareret	2,63± 0,05 Mg/m³	
Vandabsorption				EN 1097-6	5.5	Kategori	0,4% ± 0,2 % WA	
Organiske stoffer Humus				EN 1744-1	6.4.1	Deklareret	Lysere	
Indhold af finstof				EN 933-1	4.6	Deklareret	F3	
Kloridindhold				EN 1744-1/7	6.2	Kategori	≤0,001 %	
Alkaliindhold				Beregnet	6.5	Kategori	≤0,001 %	
Total svovlindhold						NPD		
Syreopløseligt sulfat						NPD		
Farlige stoffer						NPD		
Sortering:								
Sigte:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6
Variationsbånd	0-1	0-9	20-34	67-79	87-97	98-100	100	100
Resultat, gennemsnit	0,5	5	30	74	93	99	100	100

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. Bjarne Overgaard

Deklaration uden for ydeevnedeklarationen

Alkalisk reaktive korn	TI-B 52	5.7.3	Deklareret	0.6% ≤ 1.0%
------------------------	---------	-------	------------	-------------