



0615

Bedsted Lø Grusværker Aps

Fabrikant: Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro

Grusgrav: Gunderupvej 5 9550 Mariager

04

0615-CPR-9945

8 - 16 M (Moderat miljøpåvirkning) til betonproduktion.

Eksponeringsklasse XC2, XC3, XC4, XF1, XA1

Version 30.10.2025

	Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.				
Beskrivelse af materiale	EN 932-3	8.1		Harpet og sorteret bakkemateriale				
Sortering	EN 933-1	4.3.2	Kategori	Gc 85/20				
Korndensitet	EN 1097-6	7.4.2	Deklareret	2,58± 0,03 Mg/m³				
Vandabsorption	EN 1097-6	5.5	Kategori	1,1 % ± 0,4 % WA				
Indhold af finstof	EN 933-1	4.6	Deklareret	F1,5				
Kloridindhold	EN 1744-1/7	6,2	Kategori	≤0,001 %				
Alkaliindhold	Beregnet	6.5	Kategori	≤0,001 %				
Total svovlindhold			NPD					
Syreopløseligt sulfat			NPD					
Farlige stoffer			NPD					
Farlige stoffer			NPD					
Frostbestandighed				F1				
Sortering:								
Sigte:	0,063	4,00	8,0	11,2	16	22,4		
Variationsbånd	0-1	0-2	0-15	25-50	85-98	98-100		
Resultat, gennemsnit	0,1	0,3	5	39	92	100,0		

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. Bjarne Overgaard

Deklaration uden for ydeevnedeklarationen

Kritisk Absorption	TI-B 75	5.7.3	Deklareret	1,6 %, ≤ 2,5 0%
Indhold af lette korn	DS 405.4	5.7.3	Deklareret	3,2 % ≤ 5,0 %