

Bedsted Lø Grusværker Aps

Fabrikant: Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro

Grusgrav: Gunderupvej 5 9550 Mariager

04

0615-CPR-9945

2 - 8 P (Passiv miljøpåvirkning) til betonproduktion.

Eksponeringsklasse X0, XC1

Version 30.10.2025

| | Test metode | DS/EN 12620 | | Ydeevne. | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------|
| Beskrivelse af materiale | EN 932-3 | 8.2 | | Harpet og sorteret bakkemateriale | | | | |
| Sortering | EN 933-1 | 4.3.2 | Kategori | Gc 85/20 | | | | |
| Korndensitet | EN 1097-6 | 7.4.2 | Deklareret | 2,41± 0,05 Mg/m³ | | | | |
| Vandabsorption | EN 1097-6 | 5.5 | Kategori | 3,4% ± 1,0 % WA | | | | |
| Indhold af finstof | EN 933-1 | 4.6 | Deklareret | F1,5 | | | | |
| Kloridindhold | EN 1744-1/7 | 6.2 | Kategori | ≤0,001 % | | | | |
| Alkaliindhold | Beregnet | 6.2 | Kategori | ≤0,001 % | | | | |
| Total svovlindhold | | | NPD | | | | | |
| Syreopløseligt sulfat | | | NPD | | | | | |
| Farlige stoffer | | | NPD | | | | | |
| Frostbestandighed | | | NPD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sortering: | | | | | | | | |
| Sigte: | 0,063 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 11,2 | 16,0 |
| Variationsbånd | 0-1 | 0-5 | 0-20 | 15-35 | 40-65 | 85-99 | 98-100 | 100 |
| Resultat, gennemsnit | 0,2 | 1,2 | 8 | 30 | 58 | 91 | 100 | 100 |

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. Bjarne Overgaard