



0615

## Bedsted Lø Grusværker Aps

Fabrikant: Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro

Grusgrav: Gunderupvej 5 9550 Mariager  
09

**0615-CPR-9945**

**8 - 16 P ( Passiv miljøpåvirkning ) til betonproduktion.  
Eksponeringsklasse X0, XC1**

Version 30.10.2025

			Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.		
Beskrivelse af materiale			EN 932-3	8.1		Harpet og sorteret bakkemateriale		
Sortering			EN 933-1	4.3.2	Kategori	Gc 85/20		
Korndensitet			EN 1097-6	7.4.2	Deklareret	2,40± 0,04 Mg/m³		
Vandabsorption			EN 1097-6	5.5	Kategori	3,4 % ± 0,5 % WA		
Indhold af finstof			EN 933-1	4.6	Deklareret	F <sub>1,5</sub>		
Kloridindhold			EN 1744-1/7	6,2	Kategori	≤0,001 %		
Alkaliindhold			Beregnet	6.2	Kategori	≤0,001 %		
Total svovlindhold					NPD			
Syreopløseligt sulfat					NPD			
Farlige stoffer					NPD			
Frostbestandighed					NPD			
Sortering:								
Sigte:	0,063	0,25	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4
Variationsbånd	0-1	0-1	0-2	0-5	0-15	30-50	90-99	98-100
Resultat, gennemsnit	0,2	0,3	0,6	1,0	6	42	94	100,0

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. Bjarne Overgaard

### Deklaration uden for ydeevnedeklarationen
